stegu POWERELASTIK

KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH I ELEWACYJNYCH POWERELASTIK

KLEJ DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO I ELEWACYJNEGO, DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

WŁAŚCIWOŚCI: POWERELASTIK - klej dyspersyjny w postaci gęstej pasty, ciemkoszarowy (ok. 2 – 3 mm), elastyczny o wysokiej sile sypania i wszechstronnym zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Klej nie nadaje się do stosowania w przypadku warstwy grubszej niż 4 mm. Nie przebarwia kamienia naturalnego. Mrozoodporny i wodoodporny. **ZASTOSOWANIE:** Do klejenia kamienia dekoracyjnego, płytek betonowych i gipsowych, klinkierowych, ceramicznych czerwonych i podłogowych. Podłożem może być beton, posadzki cementowe i anhydrytowe, gazobeton, cegła, tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, oraz gipsowo-wiółowe, sztywne płyty wiórowe i OSB. **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Wszystkie podłoża powinny być właściwie wyrównane, mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Wyprawy i powłoki nietrwałe o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć. Powierzchnie zagruntować odpowiednim gruntem STEGU. **PRZYGOTOWANIE KLEJU:** Kle POWERELASTIK po otwarciu wiaderka jest gotowy do użycia pasta. Znajdująca się w pojemniku masa dokładnie rozmieszać. **SPOSÓB UŻYCIA:** Nałożyć kleje bezpośrednio na podłoże lub na płytkę pasą zębatą do 4 mm prowadzeniu pod kątem 45 – 60° do podłoża/płytki. Płytkę docisikamy do podłoża jednocześnie wykonując ruch w lewo prawo, gdy ziół się do wypłynięcia nadmiaru kleju. Klej nanosić na całą powierzchnię płytki/podłoża. **PRZECHOWYWANIE:** Dopuszczalny czas magazynowania w temperaturze powyżej +5 °C i nie wyższej niż +25°C w oryginalnie zamkniętych wiaderkach: 12 miesięcy od daty produkcji. Kod produkcji jest podany na wieczku. **DANE TECHNICZNE PRODUCTU:** Średnie zużycie kleju: do ~25 m² z opakowania • Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C • Czas otwartego zbiornika: 20 minut • Czas korekty ułożenia płytki: 20 minut • Czas wiązania całkowitego 7 dni. **Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej:** Zawiera mieszaninę pochodzącą 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-ju-ju-1 2-metylo-2H-izotiazol-3-ju (3:1).

POWERELASTIK ADHESIVE FOR DECORATIVE AND FACADE TILES

POWERELASTIK ADHESIVE FOR DECORATIVE AND FACADE STONE TILES, FOR INDOOR AND OUTDOOR USE PROPERTIES: POWERELASTIK – dispersion adhesive in the form of a thick paste, applied in thin layers (approx. 2 – 3 mm). Flexible, high bonding strength, multipurpose, for indoor and outdoor use. The product is not suitable for applications where the adhesive layer is thicker than 4 mm. Will not stain natural stone. Frost-proof and waterproof. **SUITABLE FOR:** Bonding of decorative stone and concrete, gypsum, clinker and ceramic tiles on walls and floors. The substrate may be concrete, cement and anhydrite floors, aerated concrete, bricks, cement and cement-lime plaster, gypsum, rigid chipboard and OSB. **SURFACE PREPARATION:** The surface must be fully cured, firm, clean and dry, free from any insulating layers. Unstable layers with insufficient adhesion must be removed. Concrete substrates must be at least 6 months old, plaster and cement screeds at least 4 weeks old, and anhydrite screeds at least 2 weeks old. Anhydrite screeds must be sanded and dusted. Chipboard and OSB-boards must be sanded and thoroughly dusted. Prime the surface with an appropriate STEGU primer. **PREPARATION OF THE ADHESIVE:** POWERELASTIK adhesive is ready to use after opening the bucket. Stir the product well in the container. **APPLICATION:** Apply the adhesive directly onto substrate or tile with a notched trowel with notch depth up to 4 mm, held at an angle of 45° – 60° to the substrate/tile. Press the tile against the substrate while moving it to the sides or up and down until excess adhesive oozes out. Apply adhesive to the entire surface of the tile/substrate. **STORAGE:** Storage temperature: above +5 °C and not higher than +25°C, in unopened buckets: 12 months from the manufacture date printed on the cover. **PRODUCT SPECIFICATIONS:** Coverage to ~25 m² • Application temperature: air, substrate, materials from +5 °C to +25 °C • Open time: 20 minutes • Tile alignment correction time: up to 20 minutes • Full curing time: 7 days. **May cause an allergic reaction:** Contains a post-reaction mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

POWERELASTIK – KLEBER FÜR DEKORATIONS- UND FASSADENSTEINEN, FÜR INNEN UND AUSSEN

KLEBER FÜR DEKORATIONS- UND FASSADENSTEINEN, FÜR INNEN UND AUSSEN
EIGENSCHAFTEN: POWERELASTIK - elastischer Dispersionskleb/Kleb in Form einer dichten Paste, dünnschichtig (ca. 2 – 3 mm), von mm Kleber Schichtdicke. Flexibel und hochfest, für Innen- und Außenanwendungen innerhalb und außerhalb von Räumen. Dieser Kleber eignet sich nicht zur Anwendung bei einer Schichtdicke von mehr als 4 mm. Er verfärbt Natursteine nicht und ist wasser- und frostbeständig. **ANWENDUNG:** Zum Kleben von Deko-Steinen, Beton- und Gipsfliesen, Klinker und Keramikfliesen zur Wand- und Fußbodenverkleidung. Als Untergrund sind Beton, Anhydrit- und Zementfußböden, Gasbeton, Ziegelstein, Zementputz und Zement-Kalk-Putz sowie Gipsputz, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, steife Spanplatten und Grobspanplatten geeignet. **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:** Alle Untergründe müssen ausreichend tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Untergründe Tragfähigkeit besitzen, gereinigt und trocken sowie frei von bioklematerialien sein. Instabile Mörtel und Beschichtungen von einer unzureichenden Haftfähigkeit sind zu entfernen. Untergründe aus Beton müssen mindestens 6 Monate, Putze und Betonestriche müssen mindestens 4 Wochen, hingegen Anhydritestriche müssen mindestens 2 Wochen alt sein. Anhydritestriche sind abzuschleifen und zu staubsaugen. Spanplatten und Grobspanplatten sind abzuschleifen und gründlich zu entstauben. Der Fliesen sind mit einem entsprechenden Grundierungsmittel STEGU zu grundieren. **VORBEREITUNG DES KLEBERS:** Der Kleber POWERELASTIK ist nach der Öffnung des Eimers fertig zur Nutzung als Paste. Sie ist vor dem Behältnis befindliche Masse ist gründlich zu mischen. **ART UND WEISE DER NUTZUNG:** Der Kleber ist direkt auf den Untergrund oder die Fliese mit einem Winkel von 45 – 60° zum Untergrund / zur Fliese gerichten Reibebett bis 4 mm auftragen. Die Fliese ist auf den Untergrund aufzudrücken und dabei sind gleichzeitig eine Bewegung nach links und rechts sowie nach oben und unten auszuführen, bis der Kleberüberschuss hervortritt. Der Kleber ist auf die gesamte Fläche der Fliese / des Untergrunds aufzutragen. **AUFBEWAHRUNG:** Zulässige Zeit der Lagerung bei einer Temperatur von über +5 °C und nicht höher als +25 °C in original verschlossenen Eimern: 12 Monate ab dem auf dem Deckel angegebenen Produktionstag. **DATEN:** Verbrauchsmenge ca. ~2,5 m² aus der Verpackung • Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Materialien) von +5 °C bis +25 °C • Technische Offenzeit: 20 Minuten • Verarbeitungszeit bis 20 Min. • Volle Trocknungszeit bis 7 Tage. **Kann allergische Reaktionen hervorrufen:** Enthält ein Gemisch (nach einer Reaktion) von 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

POWERELASTIK DŘÍSTIŤ ES HOMLOKZATBURKOLÓ KŐ RAGASZTÓ, BELS KÜLTÉRIALKALMAZÁSRA

JELLEMZŐK: POWERELASTIK - sűrű pasta alakú, nagy rugalmasságú szilárdságú, rugalmas diszperziós ragasztó vékony rétegű (kb. 2 – 3 mm) szárazanyag, sokoldalú, bel és kültéri alkalmazásra. A ragasztó nem alkalmas 4 mm-nél vastagabb rétegek kiegészítésre. Nem színezi el a természetes kőket. Fagyálló és vízálló. **ALKALMAZÁSA:** Díszítőkő, beton, gipsz, klinker, kerámia fali és padlólapok ragasztására. Az aljzat lehet beton, gipsz vagy cementkötésű aljzat, gázbeton, tégla, cement és mész-cement, valamint gipsz vakolat, gipszkarton vagy gipszrost lap, szilárd forgácslap és OSB lap. **AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE:** Valamennyi aljzat legyen megfelelő teherbírású, legyen megfelelő teherbírású, legyen tisztá és száraz, szigetelőanyagoktól mentes. A nem elégséges módon tapadó instabil habarcsokat vagy bevonatot el kell távolítani. A beton aljzatnak legalább 6 hónaposnak, a vakolatnak és cement esztrichnek legalább 4 hetesnek, míg az anhydrit esztrichnek legalább 2 hetesnek kell lennie. Az anhydrit esztrich felületét le kell csiszolni és porlasztani kell. A falforgácslapokat és az OSB lapokat le kell csiszolni és alaposan porlasztani kell. A ragasztott felületet STEGU alapozó szerrel alapozzuk. **A RAGASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:** A POWERELASTIK ragasztó előző felszínjén eltávolítja felszínszálkra kész pasta. Az edényen levő maszát alaposan el kell keverni. **HASZNÁLATA:** A ragasztót közvetlen az aljzat vagy az aljzat vagy a kőre 45 – 60° szögben fogazott glettvassal, az aljzatra fektetésre kézzel 45° – 60° szögben vezetve. Nyomja oda a lapot az aljzathoz, egyidejűleg jobbra és balra, valamint fel és le mozgatva, hogy a ragasztófelesleg jöjjön kifelé. A ragasztót a kő/aljzat teljes felületére kell felvinni. **TÁROLÁS:** Az eredeti lezárt/bontatlan csomagolásban +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, az eredeti, zárt vödörben a fedélen feltüntetett gyártási dátum szerint 12 hónap. **A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:** Fogyasztás ~2,5 m² • Felhasználási hőmérséklet (levegő, aljzat, anyagok) hőmérséklet: +5 °C – +25°C • Nyitott idő max. 20 perc • Korrekciós idő max. 20 perc • Teljes kikeményedési idő 7 nap. **Allergiás reakciót okozhat:** Utólagos reakcióelegyet tartalmazza: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3 és 2-metil-2H-izotiazol-3 (3:1).

LEPILO ZA DEKORATIVNE IN OBZEMNE PLOŠČICE POWERELASTIK

LEPILO ZA DEKORATIVNE IN OBZIDNE KAMNE, ZA UPORABO ZNOTRAJ IN ZUNAJ
LASTNOSTI POWERELASTIK: disperzijsko lepilo v obliki goste mase, nanos v tankih plasteh (ok. 2 – 3 mm), prilagodljiv z visoko trdnostjo lepljenja in vsestransko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Lepilo ni primerno za uporabo v primeru, ko je sloj mase debelejši od 4 mm. Ne obarva naravnega kamna. Odporna proti zmrazi in vodoodporna. **UPORABA:** Za lepljenje dekorativnega kamenja, betonskih in mavčnih plošč, klinkerja in keramičnih stenskih in talnih plošč. Podlaga je lahko beton, cementna in superalifatna ila, celilni beton, opeka, cementni omaršni cementnoapnenčasta ali mavčna ila, mavčno kartonske plošče ali ila iz mavčnih vlaken, trde iverne plošče in OSB. **PRIPRAVA PODLAGE:** Vse vrste podlag morajo biti ustrezno pripravljene, imeti ustrezno nosilnost, biti čiste in suhe, brez izolacijskih snov. Nestabilne malte in premazi z nezadostno zmrdnostjo lepljenja je potrebno odstraniti. Betonska tla morajo biti stara najmanj 3 mesece, ometi ali cementni estrihi najmanj 4 tedne, superalifatni estrihi pa najmanj 2 tedna. Superalifatne estrihe je potrebno pobrusiti in posesati. Iverne plošče in OSB je potrebno pobrusiti in dodatno posesati. Površino je potrebno predhodno zaščititi z ustrezno predpremazno sredstvom STONES. **PRIPRAVA LEPILA:** Lepilo POWERELASTIK po odprtju ve vedno pripravljeno za uporabo. Masov v posodi je treba pred uporabo dobro premešati. **NAČIN UPORABE:** Lepilo POWERELASTIK nanesemo na ustrezno zobato glet žlico pod kotom 45 – 60° na podlago/ploščico. Ploščico pritiskamo ob tla tako, da jih premikamo levo in desno, gor in dol, dokler odvečno lepilo ne pride na površino ploščice. Lepilo nanašajte na celotno površino plošče/podlage. **SKLADIŠČENJE:** Dopustni čas za skladiščenja pri temperaturi višji od +5°C in nižji od +30°C v originalno zaprti embalaži: 12 mesecev od datuma izdelave. Iz je navedeno na pokrovu. **TEHNIČNI PODATKI O IZDELKU:** Poraba: ~2,5 m² • Temperatura za vgrajevanje +5°C do +25°C • Temperatura uporabe (zraka, tal materiali) od +5°C do +25°C • Čas odprtega lončka do 20 minut • Čas za korekcijo ploščic do 20 minut • Čas za popolno sušenje 7 dni. **Lahko povzroči alergijsko reakcijo:** Vsebuje post-reakcijsko zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

LEPILO NA DEKORATIVNE IN FASADNE KAMNE OBKLADY POWERELASTIK

LEPILO NA DEKORATIVNÍ A FASÁDNÍ KAMEN, NA POUŽITÍ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
VLASTNOSTI: POWERELASTIK – disperzní lepidlo ve formě hustý pasty, tenkovrstvé (cca 2 – 3 mm), elastické s trvalou pevností a vysokou přilnavostí, univerzální lepidlo v interiéru a venku. Lepidlo není vhodné na použití ve vrstvě hrubší jak 4 mm. Nefarbí přírodný kámen. Mrazuvzdorné a vodovzdorné. **OBLASTI POUŽITÍ:** Na lepení dekorativního kamenu, betonových a sádrových, klinkerových a keramických nástěnných a podlahových obkladů. Podkladem může být beton, cementové a anhydritové podlahy, pórobeton, tehla, cementové a vápenno-cementové sádrovaný omítky, sádrokartonové a sádrovláknitá desky, jemně devotřískové desky a OSB. **PŘÍPRAVA PODKLADU:** Všechny podklady sa musia správne připravit, musia mít vhodnú nosnosť, musia byť očistené a suché, bez izolačných látok. Malty a nestabilní nátery s nedostatočnou priľnavosťou je potrebné odstrániť. Betónové podlahy musia mať najmenej 6 mesiacov, omietky a cementové potery najmenej 4 týždne, anhydritové potery najmenej 2 týždne. Anhydritové potery je potrebné zbrúsiť a vysať. Dreveitobetónové dosky a OSB je potrebné zbrúsiť a dôkladne vysať. Povrchy pripravte vhodným základným náterom STEGU. **PRÍPRAVA LEPIDLA:** Lepidlo POWERELASTIK po otvorení nádoby podobu pasty připravená na použitie. Hmotu v nádobe dôkladne rozmiešajte. **SPÔSOB POUŽITIA:** Lepidlo nanášajte priamo na podkład alebo na obkład ozubenou stierkou v hrúbke max. 4 mm pod uhlom 45 – 60° k podkladu/obkladu. Obkład pritláčajte k podkladu, pričom ho posúvajte ľavo-pravo, kým sa nevytlačí nadbytočné lepidlo. Lepidlo nanášajte na celú plochu obkladu/podkladu. **SKLADOVANIE:** Prípustná doba skladovania pri teplote nad +5 °C a max. 25 °C v pôvodnych uzavretých vedierkach: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na veičku. **TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU:** Spotreba ~2,5 m² • Teplota použitia (vzduchu, podkladu, materiálu) +5 °C až +25 °C • Otvorený čas: 20 minút • Korekcia obkladu do 20 minút • Doba na úplnou výdrž: 7 dní. **Môže vyvolať alergickú reakciu:** Obsahuje pozná zmes 5-chlóro-2-metyl-2H-izotiazol-3-ó a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ó (3:1).

LEPILO ZA DEKORACIJO IN VENKOVNI OBKLADY POWERELASTIK

LEPILO NA DEKORATIVNI KAMEN S OBKLADY, K POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
VLASTNOSTI: POWERELASTIK – disperzní lepidlo ve formě husté pasty, k použití v tenké vrstvě (cca 2–3 mm), elastické s vysokou pevností a vlastnostmi použitelnými v exterieru i interieru. Lepidlo není vhodné pro použití ve vrstvě silnější než 4 mm. Nemění zbarvení přírodního kamene. Mrazuvzdorné a vodolivé. **POUŽITÍ:** K lepení dekorativního kamenu, betonových a sádrových obkladů, klinkrů, keramických plošek obkladů a dlažby. Podkladem může být beton, cementové a anhydritové podlahy, pórobeton, cihla, cementové, vápenocementové a sádrové omítky, sádrokartonové a sádrovláknité desky, dřevotřískové a OSB desky. **PŘÍPRAVA PODKLADU:** Všechny podklady musí být odpovídajícím způsobem vyzrálé, mít adekvátní nosnost, být očištěné a suché, bez izolujících látek. Nestabilní a nedostatečně přilnavé povrchové spravy a nátěry je třeba odstranit. Betonové podklady musí být stare minimálně 6 měsíců, omítky a cementové potěry minimálně 4 týdny, anhydritové potěry minimálně 2 týdny. Anhydritové potěry je třeba zbrousit a vysát. Dřevotřískové a OSB desky je třeba zbrousit a důkladně vysát. Povrch je třeba ošetřit vhodným penetrací STEGU. **PŘÍPRAVA LEPIDLA:** Lepidlo POWERELASTIK je hotové k lepidlu připravené k použití ve formě pasty. Po otevření balení je nutné hmotu důkladně promíchat. **ZPŮSOB POUŽITÍ:** Lepidlo nanášejte bezprostředně na podkład nebo na pokové ocelové hladítko max. 4 mm vedené pod úhlem 45–60° vůči podkladu/obkladu. Obkład přitiskněte k podkladu a pohybem z ním mírně zahýbejte vlevo a vpravo, nahoru a dolů, aby se po okrajích vytlačilo přebytečné lepidlo. Lepidlo nanášejte na celý povrch obkladu/podkladu. **UCHOVÁVÁNÍ:** Přípustná doba skladování při teplotě nad +5 °C nejvýkrajější +25 °C v originálním uzavřeném balení: 12 měsíců od data výroby uvedeného na víku nádoby. **TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU:** Spotřeba ~2,5 m² • Teplota použití (vzduchu, podkladu, materiálů) od +5 °C do +25 °C • Doba otevřítání max. 20 minut • Otevřená doba: max. 20 minut • Konečná pevnost: 7 dnů. **Může vyvolat alergickou reakci:** Obsahuje pozná reakční směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-u i 2-methyl-2H-isothiazol-3-u (3:1).

LIME COLLE POWERELASTIK POUR CARRELAGE DÉCORATIF ET DE FAÇADE

COLLE POUR LA PIERRE DÉCORATIVE ET DE FAÇADE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR
PROPRIÉTÉS: POWERELASTIK – une colle à dispersion à consistance pâteuse, fine (env. 2–3 mm), élastique, à forte adhérence et à usages multiples, à l'intérieur et à l'extérieur. Ne convient pas à des couches plus épaisses que 4 mm. Elle ne décolore pas la pierre naturelle. Résistante au gel et à l'eau. **UTILISATION:** Pour coller la céramique décorative et de façade, les carreaux de clinker et céramiques muraux et de sol. Support: béton, béton cellulaire, béton en ciment et à l'anhydrite, béton au gaz, briques, enduits ciment-chaux et plâtre, plaques de plâtre et de fibres-gypse, panneaux de copeaux de bois rigides et OSB. **PRÉPARATION DES SUPPORTS:** Les supports doivent être résistant, avoir une capacité de charge adéquate, être nettoyé et sec, exempt de substances isolantes. Les enduits et les couches instables ou avec une adhérence insuffisante doivent être enlevés. Les supports en béton doivent avoir au moins 6 mois, les enduits et les revêtements de sol sans joints – au moins 4 semaines, les revêtements à l'anhydrite – au moins 2 semaines. Les revêtements à l'anhydrite doivent être poncés et dépoussiérés. Les panneaux de copeaux de bois et OSB doivent être rectifiés et dépoussiérés. Les surfaces sont à régulariser à l'aide du primaire STEGU. **PRÉPARATION DE LA COLLE:** Prête à l'emploi après ouverture du seau. Mélanger la pâte dans le seau. **APPLICATION:** Appliquer la colle directement sur le support ou sur le carreau à l'aide d'un peigne à dents de 4 mm, incliné à 45–60° par rapport au support. Presser le carreau, en le déplaçant vers la gauche et à droite et vers le haut et le bas jusqu'à ce que le surplus de la colle s'évacue. Appliquer la colle sur la surface entière du carreau / du support. **STOCKAGE:** Temps de stockage à la température entre +5 °C et +25 °C dans emballage d'origine fermé – 12 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur le couvercle. **DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT:** Consommation ~2,5 m² • Température pendant l'application: air, support, matériaux entre de +5 °C à +25 °C • Temps ouvert : jusqu'à 20 minutes • Temps de correction : jusqu'à 20 minutes • Temps de prise : 7 jours. **Peut provoquer une réaction allergique:** Contient un mélange post-réactionnel de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

LIM VOOR DECORATIEVE EN FAÇADE TEGELS POWERELASTIK

LIM VOOR DECORATIEVE EN FAÇADE, BINNEN EN BUITEN STEEN
EIGENSCHAPPEN: POWERELASTIK: Alle type underlag kan bedekken van een dikke pasta, dunne laag (tussen 2 + 3 mm), flexibel met een hoge hechtsterkte en veelzijdig gebruik binnen en buiten. De lijm is niet geschikt bij een laag dikker dan 4 mm. Het natuurlijke steen niet kleurt. Is vorstbestendig en waterdichte gamma. Puzzle is van permeability bar voor het lijmen van decorative steen,- beton- en gipstegels, klinkers, keramische wand- en vloertegels op beton, cement en waterdichtheid beton, gasbeton, baksteen, gipspleister en cement-kalkpleister en gipspleister, gipsplaat, gipsvezelplaten, stijve spaanplaten en OSB. **VOORBEREIDING ONDERGROND:** Alle ondergronden moeten goed de juiste maten voorbereid hebben, zo moeten ze ook sterk, droog, schoon en vrij zijn van isolerende stoffen. Onstabiele delen van ondergrond met onvoldoende hechtingscharacteristiek moeten worden verwijderd. Betonen ondergronden moeten minstens 6 maanden oud zijn, pleisters en cementdekvloeren minstens 4 weken, anhydrietdekvloeren minstens 2 weken. Anhydrietdekvloeren dient u eerst te schuren en te stofzuigen. Spaanplaten en OSB moeten worden geschuurd en grondig worden opgezogen. Breng de oppervlakken eerst een hechtlaag van STEGU primer aan. **VOORBEREIDING VAN DE LIM:** Lijm is klaar om te het open van de emmer klaar om gebruikt te worden. Voor gebruik de in de emmer zijnde massa goed roeren. **TOEPASSING:** Breng de lijm rechtstreeks op de ondergrond. Gebruik daarvoor een getande lijmkam tot 4 mm die je onder een hoek van 45–60° ten opzichte van de ondergrond / de tegel houdt. De plaat wordt tegen de grond gedrukt en tegelijkertijd een beweging naar links en rechts en omhoog en omlaag uitgevoerd, totdat de overmaat aan lijm naar buiten komt. Breng de lijm over het volledige oppervlak van de tegel / ondergrond substraat aan. **OPSLAG:** Toegestane opslagtijd bij temperaturen boven +5 °C en niet hoger dan +25 °C in originele en gesloten verpakking: 12 maanden vanaf productiedatum zoals vermeld op het deksel. **TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT:** Gemiddeld lijmverbruik ~ 2,5 m² uit de verpakking • Verwerkingstemperatuur (lucht, ondergrond, materialen) van +5 °C tot +25 °C • Drooglijd tot 20 minuten • Tijd om de plaatsing van de tegel te corrigeren tot 20 minuten • Totale bindtijd 7 dagen. **Kan een allergische reactie veroorzaken:** Het bevat een na-reactiemengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

LIMA DEKORATIVAJAM UN FASĀZU FLĪZĒM POWERELASTIK

LIMA DEKORATIVIEM UN FASĀZU AKMENIEM, TELPĀM UN BRĪVĀ DABĀ
PAŠĪBAS: POWERELASTIK – dispersijas lima pastas veidā, plānās kārtās (ap. 2 – 3 mm), elastīga, ar augstu stiprumu un daudzpusīgu izmantošanu telpās un ārā. Lima nav piemērota slāņiem, kas biezāki par 4 mm. Tas neizmaina dabiskā akmens. Aukstumizturīgs un ūdensizturīgs. **LIETOŠANA:** Dekorālajiem akmeņiem, betona, ģipša, klinkera un keramikas un grīdas flīzēšanai. Pamatne var būt betons, cementa un anhidrīta grīdas, gāzbetons, ķieģelis, cements un cementu-ģipšakmens ģipsis un ģipsis, ģipskartona plāksnes un OSB ir jāsaumalās un rūpīgi jāātīra. Izkāpjot virsmas ar piemērotu gruntējumu STEGU. **GLUE PREPARATION:** Lime POWERELASTIK pēc spaiņa atvēršanas pasta ir gatava lietošanai. Rūpīgi samaisīt masu konteinerā. **LIETOŠANA NORĀDĪJUMI:** Uzklājiet limi tieši uz pamatnes vai plāksnes ar zobu ķeļļi līdz 4 mm 45 – 60 ° leņķi uz pamatu / flīzu. Vienlaikus plāksne tek kustīta pret sānu, uz leju, līdz lēni kā pārpalikums. Lime uzklāj uz visu, līdz lēni kā pārpalikums. Lime vienādās pamatnes virsma. **UZGLABĀŠANA:** Pieļaujamais uzglabāšanas laiks temperatūrā virs +5 °C un ne augstāks par +25 °C oriģinālajā slēgtajā iepakojumā: 12 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz vāka. **TEHNISKIE DATI:** Vidējais līmes patēriņš: līdz ~25 m² no iepakojuma. • Lietošanas temperatura (gaisa, zemes, materiālu) no +5°C līdz +25°C • Atvērtais laiks 20 minūtes • Laiks, kā pielāgot flīzes 20 minūtes • Pilnīgs sacietēšanas laiks 7 dienas. **Var izraisīt alerģisku reakciju:** Tas satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona maisījumu (3:1).

POWERELASTIK – LIM TIL DEKORASJONSFLISER OG FASADEFLISER

LIM TIL DEKORASJONSSTEIN OG FASADESTEIN, INNENDØRS OG UTENDØRS
EGENSKAPER: POWERELASTIK – dispersjonslim i form av en tykk pasta, et tynt lag (ca. 2 – 3 mm), fleksibelt og høy bindingsstyrke, til alt formål. Limen er ikke egnet for anvendelser med et lag som er tykkere enn 4 mm. Den forandrer ikke naturstein. Frostsikker og vannett. **ANVENDELSESOMRÅDER:** Brukes til liming av dekorasjonsstein og betong, gipsfliser, klinkerfliser og keramiske fliser på vegg og gulv. Underlaget kan bestå av anhydritt-og, gasbetong, murstein, sementpuss, sement- og kalkpuss, gipspuss, gipsplater, gips- og fiberplater, stive spanplater og OSB. **FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:** Alle underlag skal ha tilstrekkelig styrke og skal rengjøres og tørke. Det bør ha riktig bæreevne, være rengjort og tørt, fritt for isolerende substanser. Samtlige ustabile lag med dårlige klæbe 4 mm. Het natuurlijke steen mag pas 6 maanden oude betonnen gemaakt, puzzle op cementgebied of gipsgebied 4 weken, maar anhydrietgebied 2 weken. Anhydrietgebied moet worden geschuurd en gestofzuigd. Spaanplaten en OSB moeten worden geschuurd en grondig worden opgezogen. Breng de oppervlakken eerst een hechtlaag van STEGU primer aan. **VOORBEREIDING VAN DE LIM:** Lim is klaar om te het open van de emmer klaar om gebruikt te worden. Voor gebruik de in de emmer zijnde massa goed roeren. **TOEPASSING:** Breng de lijm rechtstreeks op de ondergrond. Gebruik daarvoor een getande lijmkam tot 4 mm die je onder een hoek van 45–60° ten opzichte van de ondergrond / de tegel houdt. De plaat wordt tegen de grond gedrukt en tegelijkertijd een beweging naar links en rechts en omhoog en omlaag uitgevoerd, totdat de overmaat aan lijm naar buiten komt. Breng de lijm over het volledige oppervlak van de tegel / ondergrond substraat aan. **OPSLAG:** Toegestane opslagtid bij temperaturen boven +5 °C en niet hoger dan +25 °C in originele en gesloten verpakking: 12 maanden vanaf productiedatum zoals vermeld op het deksel. **TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT:** Gemiddeld lijmverbruik ~ 2,5 m² uit de verpakking • Verwerkingstemperatuur (lucht, ondergrond, materialen) van +5 °C tot +25 °C • Drooglijd tot 20 minuten • Tijd om de plaatsing van de tegel te corrigeren tot 20 minuten • Totale bindtijd 7 dagen. **Kan een allergische reactie veroorzaken:** Het bevat een na-reactiemengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kleji do płytek dekoracyjnych i elewacyjnych POWERELASTIK™

Zasadnicze charakterystyki: Wiesenfiche Merkmale: Basic characteristics: Alapvető tulajdonságok: Osnovne značilnosti: Základná charakteristika: Základní vlastnosti: Características essentielles: Essentiële kenmerken: Основные характеристики: Bütünük rakturlerimiz: Viktige egenskaper

Właściwości użytkowe: Nutzungseigenschaften: Uit-C gebruikseigenschappen: Spotřebitelské vlastnosti: Upotrebne lastnosti: Užitavetlké vlastnosti: Poznavanje vlastnosti: Propriétés de performance: Nuttige eigenschappen: Полезные свойства: Ekspluatacijske lastnosti: Nyttige egenskaper

Deklaracja właściwości użytkowych, karta charakterystyki i inne informacje związane z produktem są dostępne na stronach internetowych www.stegu.com. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są zgodne z naszą wiedzą na dzień jej wydania. Szczegółowe informacje dotyczące produktu są dostępne na naszej stronie internetowej. Ulotka uzupełnia wcześniejsze wydania. Sickerhetsdatablad och andra informationsblad som avser produkten finns att tillgå på www.stegu.com. Informationen i denna broschyr motsvarar vår kunskap vid utgivningstillfället. Produktspecifikationerna finns tillgängliga på vår hemsida. Broschyren ersätter tidigare utgivna broschyrer. Sikkerhedsdatablad og andre informationsbilag om produktet er tilgængelige på www.stegu.com. Oplysninger i denne brochure er i overensstemmelse med vores viden på udgivelsestidspunktet. Produktspecifikationerne er tilgængelige på vores hjemmeside. Denne brochure erstatter tidligere udgivelser. Turvallisuustiedot ja muut tuotetiedot ovat saatavilla osoitteessa www.stegu.com. Tässä esitetyt tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiettyä tietämystämme. Tuotetiedot ovat saatavilla kotisivuilla. Tämä esite korvaa aiemmat painokset. Sikkerhetsdata og andre informasjonsbilag om produktet er tilgjengelige på www.stegu.com. Opplysninger i denne brosjyren er i overensstemmelse med vår kunnskap på utgivelsestidspunktet. Produktspesifikasjonene er tilgjengelige på vår hjemmeside. Denne brosjyren erstatter tidligere utgivelser. Informace o produktu jsou k dispozici na www.stegu.com. Informace v tomto letáku odpovídají našim znalostem v okamžiku jejich vydání. Podrobné informace o produktu jsou k dispozici na naší internetové stránce. Tento leták nahrazuje dříve vydané verze. Informacje o produkcie są dostępne na stronach internetowych www.stegu.com. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są zgodne z naszą wiedzą na dzień jej wydania. Szczegółowe informacje dotyczące produktu są dostępne na naszej stronie internetowej. Ulotka uzupełnia wcześniejsze wydania. Informacje o produkcie są dostępne na naszej stronie internetowej